

HIGHTEC GREASEGUARD EP 2

Pregiato grasso multiuso a base di sapone di litio con spiccate caratteristiche EP (Extreme Pressure) per l'impiego su cuscinetti a rotolamento o lisci.

Descrizione

HIGHTEC GREASEGUARD EP 2 è un grasso multiuso prodotto a base di oli di ricercati oli di base e addensante al litio con additivi EP chimici.

Utilizzo

HIGHTEC GREASEGUARD EP 2 viene usato come grasso multiuso per lubrificare cuscinetti a rotolamento e lisci altamente sollecitati dalla pressione. Si adatta particolarmente alla lubrificazione multifunzionale di veicoli a motore, macchine industriali e di costruzione.

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- DIN 51 502/51 825: KP 2 K-30
- T[°C]: -30 ... +120
- T[°F]: -22 ... +248

Tavolo di miscelazione

- tipologia di razionalizzazione di prima classe con impiego multifunzione in cuscinetti a rotolamento e lisci
- ottime caratteristiche di protezione dall'usura
- molto stabile in operazione di saponatura
- eccellente resistenza all'ossidazione
- eccellente assorbimento della pressione
- buona resistenza alla corrosione
- ottima resistenza all'acqua
- ottimo comportamento di adesione

Avvertenze

La durata minima di conservazione, in caso di stivaggio corretto in aree asciutte senza irradiazione diretta del sole con temperature tra 10 e 30 °C e contenitore originale chiuso ammonta a 24 mesi. Per informazioni sugli aspetti quali salute, sicurezza e ambiente, è possibile richiedere una scheda dati. Separazione di olio ridotto sono dovute alle caratteristiche del prodotto e sono assolutamente innocue. Sono anzi auspicabili in una certa quantità per garantire la lubrificazione e non dimostrano invece la carente qualità del prodotto. Con un grande fondo, le separazioni possono essere riutilizzate in modo omogeneo.

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Classificazione	DIN 51 502	-	KP 2 K-30
	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEB2
Classe NLGI	DIN 51 818	-	2
Tipo di addensante	-	-	Lithium
Colore	visuell	-	braun / brown
Viscosità dell'olio di base, 40 °C	ASTM D-7042	mm²/s	130
Penetrazione su provino lavorato	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
Punto di gocciolamento	DIN ISO 2176	°C	> 185
Forza di saldatura in VKA	DIN 51 350-4	N	3000
Protezione dalla corrosione (Emcor), Acqua dist.	DIN 51 802	Korr.-Grad	0-0
Corrosione del rame, 24h	DIN 51 811	Korr.-Grad	1-100
Resistenza all'acqua, 3h	DIN 51 807-1	Bew.-Stufe	1-90
Temperatura di utilizzo	-	°C	-30 bis +120
Temperatura di utilizzo	-	°F	-22 bis +248
Olio di base	-	-	Mineralisch / mineral based

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Stai cercando l'olio adatto per il tuo veicolo?
Visita la nostra guida ROWE.