

HIGHTEC RACING GREASEGUARD RLF 2

Висококачествена, отчасти синтетична грес за колесни лагери на основата на сапуни с литиеви комплекси. Специално разработена за колесни лагери с високо механично натоварване с приложение в състезателните спортове. Температурен диапазон -30°C до +160°C.

Описание

HIGHTEC RACING GREASEGUARD RLF 2 е отчасти синтетична, произведена на основата на сапуни с литиеви комплекси грес за колесни лагери със защита срещу износване, защита от корозия и добавки EP.

Приложение

HIGHTEC RACING GREASEGUARD RLF 2 е подходящо за смазване на търкалящи и плъзгащи лагери във високотемпературния диапазон при високи обороти за приложение в автомобили и в промишлеността.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DIN 51 502/51 825: KP 2 P-30
- T[°C]: -30 ... +160
- T[°F]: -22 ... +320

Предимства

- добра защита от корозия и при неблагоприятни въздействия на околната среда
- устойчиво на стареене
- подходящо за търкалящи лагери с високо термично натоварване.
- широк температурен диапазон на приложение
- висока способност за поемане на налягане
- намаляваща триенето
-

Указания

Минималната продължителност на съхранение при правилно складиране в сухи помещения без директно слънцегреене при температури между 10 °C и 30 °C и в оригиналните опаковки е 24 месеца.

За информация за здравните аспекти, въпроси относно безопасността и околната среда можете да изискате сертификата за безопасност.

Минималните маслоотделяния са обусловени от качествата на продукта и не представляват проблем. В известна степен те са желателни, за да бъде гарантирано смазването и не са признак за недостатъчно качество на продукта. Отделеното масло може да бъде поето хомогенно на широка площ и отново да бъде обработено.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Класифициране	DIN 51 502	-	KP 2 P-30
	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CEEB2
Клас NLGI	DIN 51 818	-	2
Тип съгъстител	-	-	Li-Komplex
Цвят	visuell	-	hellbraun / light brown
Вискозитет базови масла при 40 °C	ASTM D-7042	mm ² /s	100
Работна пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
Точка на прокапване	DIN ISO 2176	°C	> 250
VKA натоварване при заваряване	DIN 51 350-4	N	2600
Защита от корозия (Emcor)	DIN 51 802	Korr.-Grad	0-0
Корозионно въздействие върху мед	DIN 51 811	Korr.-Grad	1-120
Устойчивост на вода	DIN 51 807-1	Bew.-Stufe	1-90
Отделяне на масло 7d при 40 °C	DIN 51 817	%	1 - 3
Работна температура	-	°C	-30 bis +160

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.