PRODUCT INFORMATION

ROWE®

HIGHTEC RACING GREASEGUARD AWF 1

Wysokogatunkowy, całkowicie syntetyczny smar do wału napędowego na bazie mydła wapniowego (kompleks wapnia). Specjalnie stworzony i przetestowany w pojazdach używanych w sportach rajdowych. Zakres temperatury od -40 °C do +150 °C.

Opis

HIGHTEC RACING GREASEGUARD AWF 1 to całkowicie syntetyczny, wyprodukowany na bazie mydła wapiennego (kompleks wapnia) smar do wału napędowego, zawierający dodatki antykorozyjne, antyoksydacyjne, EP i zwiększające przyczepność.

Aplikacja

HIGHTEC RACING GREASEGUARD AWF 1 został stworzony do stosowania w poddawanych wysokim obciążeniom wałach wysokotemperaturowych.

Korzyści

- smar wysokoobciążalny mechanicznie
- dobra charakterystyka niskotemperaturowa
- zmniejszający zużycie
- dobra ochrona antyoksydacyjna
- wysoka wytrzymałość na obciążenia0

Powiadomienia

Minimalny okres przechowywania w przypadku prawidłowego składowania w suchych pomieszczeniach bez bezpośredniego działania światła słonecznego przy temperaturach między 10 °C a 30 °C i w oryginalnie zamkniętych pojemnikach wynosi 24 miesiące.

Informacje dotyczące aspektów zdrowotnych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zwarte są w karcie charakterystyki, którą można otrzymać na życzenie.

Niewielkie wydzielanie się oleju uwarunkowane właściwościami produktu jest nieszkodliwe. Jest ono w pewnym zakresie pożądane w celu zagwarantowania smarowania i nie świadczy o złej jakości produktu. Wydzielający się olej można ponownie połączyć ze smarem poprzez przemieszanie całości produktu.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Klasyfikacja	DIN 51 502	-	KPF 0/1 N-40
	ISO 6743-9	-	
Klasa NLGI	DIN 51 818	-	0/1
Typ zagęszczacza	-	-	Ca-Komplex
Kolor	visuell	-	schwarz / black
Lepkość podstawowa, 40 °C	ASTM D-7042	mm^2/s	475
Penetracja robocza	DIN ISO 2137	0,1 mm	340 - 370
Temperatura kroplenia	DIN ISO 2176	°C	> 240
Siła spawania VKA	DIN 51 350-4	N	3000
Ochrona antykorozyjna (Emcor), dest. woda	DIN 51 802	Korr.-Grad	0-0
Korozja miedzi, 24 godz.	DIN 51 811	Korr.-Grad	1-100
Odporność na wodę, 3 godz.	DIN 51 807-1	Bew.-Stufe	1-90
Separacja oleju, 18h/40 °C	DIN 51 817	%	< 2
Temperatura użytkowa	-	°C	-40 bis +150

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.